

## گزارش نتایج آزمون

تاریخ: صدور گزارش: ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

پاکان آتیه نانو دانش

شماره پیگیری: ۲۶۲۹۹-۱

در خواست کننده:

شماره ویرایش:

فزوین-خ نادری شمالی-زغفرانی-پ ۷۸

تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

نشانی:

تاریخ تایید مالی: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

نام قطعه یا نمونه: نمونه ارسالی

تاریخ اتمام آزمون: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

شماره مرجع مشتری: ۹۸۰۳۱۲

صفحه: ۵ از ۱۰

شرایط محیطی آزمایشگاه: دما: ۲۳°C  
رطوبت: ۵۳٪  
پیوست: نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است.

## آزمون تعیین دانسیته ظاهری

ASTM C 167-2015

استاندارد مرجع آزمون:

## نتیجه آزمایش

میزان دانسیته ظاهری نمونه به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	دانسیته ظاهری (g/cm³)	دانسیته ظاهری (kg/m³)
1	0.181	181
2	0.204	204
3	0.215	215
4	0.197	197
5	0.211	211
میانگین	0.202	202

آزمایشگر

مدیر فني



گزارش تنها با برچسب هولوگرام مورد تایید است. تطابق نام نمونه با قطعه ارسالی در حیطه مسئولیت این مرکز نیست. با قیمانده نمونه‌های مورد آزمون حداقل به مدت یک ماه نگهداری خواهد شد.

در صورت وجود هرگونه ابهام، مراتب را به صورت مكتوب به مدیر آزمایشگاه اعلام فرمایید. نحوه ارتباط مستقیم با مدیر عامل، تلفن: ۰۲۱ ۴۶۸۱۵۵۳۳ یا Email: [y\\_jaferian@razi-center.net](mailto:y_jaferian@razi-center.net) می باشد.نتایج فوق تنها برای نمونه‌های مورد آزمون قابل استناد است. نشانی: تهران، کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج، ورودی شهر قدس، بلوار حاج قاسم اصغری، خیابان فرنان، پلاک ۸. تلفن: ۰۲۱ ۶۳۰۷۰۰۷. Email: [y\\_jaferian@razi-center.net](mailto:y_jaferian@razi-center.net)دorنگار: ۰۲۱ ۴۶۸۳۱۵۷۱ و ۰۲۱ ۴۶۸۳۱۵۶۸ صدای مشتری: ۰۲۱ ۴۶۸۳۱۵۷۱ تلگرام/واتس آپ: ۰۲۱ ۹۱۲۷۹۰۸۷۰ Website: [www.razi-center.net](http://www.razi-center.net) Email: [info@razi-center.net](mailto:info@razi-center.net)