

گزارش نتایج آزمون

تاریخ صدور گزارش: ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

پاکان آتبه نانو دانش

شماره پیگیری: ۲۶۲۹۹-۱

قزوین-خ نادری شمالی-ز غرانیه-ب

شماره ویرایش:

نشانی:

تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

نمونه ارسالی

تاریخ تایید مالی: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

نام قطعه یا نمونه: شماره مرچع مشتری: ۹۸۰۳۱۲

تاریخ اتمام آزمون: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

شرایط محیطی آزمایشگاه: دما:

صفحه: ۶ از ۱۰

نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است.



● کسب عنوان برترین آزمایشگاه شبکه
آزمایشگاهی فناوری نانو در ۱۱ دوره متوالی

● دارنده مجوز مرکز پژوهشی از وزارت
صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم.

● تحقیقات و فناوری
مرکز پژوهشی برتر وزارت صنعت،
معدن و تجارت طی سالهای ۹۷ تا ۹۴

● معتمد سازمان ملی استاندارد، وزارت
 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور
 و سازمان حفاظت محیط زیست

● کسب رتبه اول شبکه آزمایشگاهی
 فناوری های راهبردی در ۵ سال پیاپی

آزمایشگر

مدیر فني



گزارش تنها با برچسب هولوگرام مورد تایید است. تطابق نام نمونه با قطعه ارسالی در حیطه مسئولیت این مرکز نیست. با قیمانده نمونه های مورد آزمون حداقل به مدت یک ماه نگهداری خواهد شد.
در صورت وجود هرگونه ابهام، مراتب را به صورت مکتوب به مدیر آزمایشگاه اعلام فرمایید. نحوه ارتباط مستقیم با مدیر عامل، تلفن: ۰۲۱ (۴۶۸۱۵۵۳۳) یا Email: y_jaferian@razi-center.net می باشد.

نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد است. نشانی: تهران، کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج، ورودی شهر قدس، بلوار حاج قاسم اصغری، خیابان فرنان، پلاک ۸. تلفن: ۰۲۱ (۶۳۰۷ ۶۳۰۷).
دروگار: ۰۲۱ (۴۶۸۳۱۵۷) و ۰۲۱ (۴۶۸۳۱۵۶۸) صدای مشتری: ۰۲۱ (۴۶۸۳۱۵۷۱) تلگرام/واتس آپ: ۰۹۱۲۷۹۹۰۸۷۰. Website: www.razi-center.net Email: info@razi-center.net

آزمون تعیین انعطاف پذیری یا سفتی عایق معدنی

استاندارد مرجع آزمون: (ASTM D 1728 (2017)/ASTM C 1101 (2017)

شرح آزمون:

تطابق با دستورالعمل استاندارد، نمونه به ابعاد 305×305 mm بر روی یک لوله آهنی با قطر خارجی 1/2 in. NPS 21.3 mm با زاویه ۹۰° خم شده و سپس سطح بیرونی از نظر ایجاد گسیختگی مورد بازرسی چشمی قرار گرفت.

نتیجه آزمون:

- گسیختگی مشاهده نشد.

- نمونه پس از آزاد سازی، به حالت اولیه خود برگشت.

بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده نمونه از نوع: Resilient flexible می باشد.